

| Produkt                             | Beskrivelsestekst  |
|-------------------------------------|--|
| <b>De originale sikkerhedsgulve</b> |  |
| <b>Altro Aquarius AQ20</b>          | Homogent, tykkelse 2,0 mm, 2,6 kg/m <sup>2</sup> , Lyd 5 db, slidlag 2.0 mm. GVK-godkendt, integreret PUR i hele slidlaget, samt hårdpartikler i totaltykkelsen, beregnet til barfodsområder med vandbelastning opnås en klasse B ifølge DIN 51097, klasse R11 ifølge DIN 51130, TRRL / PTV ≥ 50, samt være testet som Sikkerhedsgulv efter EN norm EN13845. Godkendt efter EN13893. Indeholder Biometriske blødgørere. Fri for Fthalter. Fabrikat/type: Altro Aquarias AQ20 (Specificer farve). |
| <b>Altro Walkway VM20</b>           | Homogent, tykkelse 2,0 mm, 2,6 kg/m <sup>2</sup> , Lyd 5 db, slidlag 2.0 mm, GVK-godkendt, integreret Pur i hele slidlaget, samt hårdpartikler i totaltykkelsen, klasse R10 ifølge DIN 51130. TRRL / PTV ≥ 36. Testet som Sikkerhedsgulv efter EN norm EN13845. Godkendt efter EN13893. Indeholder Biometriske blødgørere. Fri for Fthalter. Fabrikat/type: Altro Walkway VM20 (specificer farve).   |
| <b>Altro Walkway VM20SD</b>         | Halvledende (dissipativ) homogent, tykkelse 2,0 mm, 2,6 kg/m <sup>2</sup> , Lyd 5 db, slidlag 2.0 mm, GVK-godkendt, samt efter DIN 51953 med en ledeevne på 10 7 ohm, samt hårdpartikler i totaltykkelsen, klasse R10 ifølge DIN 51130. TRRL / PTV ≥ 36. Testet som Sikkerhedsgulv efter EN Norm EN13845. Godkendt efter EN13893. Indeholder Biometriske blødgørere. Fri for Fthalter. Fabrikat/type: Altro Walkway VM20153SD. Fæses kun i grå.  |
| <b>Altro Reliance 25</b>            | Homogent, tykkelse 2,5 mm, 3,2 kg/m <sup>2</sup> , Lyd 7 db, slidlag 2,5 mm, GVK-godkendt. Integreret PUR i hele slidlaget, samt hårdpartikler i totaltykkelsen. Klasse R10 ifølge DIN 51130. TRRL / PTV ≥ 40. Testet som Sikkerhedsgulv efter EN norm EN13845. Godkendt efter EN13893. Indeholder Biometriske blødgørere. Fri for Fthalter. Fabrikat/type: Altro Reliance 25 (specificer farve).  |
| <b>Altro Classic X25</b>            | Homogent, tykkelse 2,5 mm, 3,1 kg/m <sup>2</sup> , Lyd 5 db, slidlag 2,5 mm, GVK-godkendt, med Easy Clean Technology, samt hårdpartikler i totaltykkelsen, klasse R11 ifølge DIN 51130. TRRL / PTV ≥ 45. Testet som Sikkerhedsgulv efter EN norm EN13845. Godkendt efter EN13893. Indeholder Biometriske blødgørere. Fri for Fthalter. Fabrikat/type: Altro Classic X25 (specificer farve).  |
| <b>Altro Atlas X40</b>              | Homogent, tykkelse 4,0 mm, 5,5 kg/m <sup>2</sup> , Lyd 7 db, slidlag 4,0 mm, GVK-godkendt, med Easy Clean Technology, samt hårdpartikler i totaltykkelsen, klasse R10 ifølge DIN 51130. TRRL / PTV ≥ 36. Testet som Sikkerhedsgulv efter EN norm EN13845. Godkendt efter EN13893. Indeholder Biometriske blødgørere. Fri for Fthalter. Fabrikat/type: Altro Atlas X40 (specificer farve).  |
| <b>Altro Stronghold K30</b>         | Homogent, tykkelse 3,0 mm, 4,0 kg/m <sup>2</sup> , Lyd 10 db, slidlag 3,0 mm, GVK-godkendt, med Easy Clean Technology, samt hårdpartikler i totaltykkelsen, klasse R12 ifølge DIN 51130. TRRL / PTV ≥ 55. Testet som Sikkerhedsgulv efter EN norm EN13845. Godkendt efter EN13893. Indeholder Biometriske blødgørere. Fri for Fthalter. Fabrikat/type: Altro Stronghold K30 (specificer farve).  |
| <b>Altro ContraX CX20</b>           | Homogent, tykkelse 2,0 mm, 2,6 kg/m <sup>2</sup> , Lyd 4 db, slidlag 0,9 mm, GVK-godkendt, med Easy Clean Technology, samt hårdpartikler i slidlagets totaltykkelse, klasse R10 ifølge DIN 51130. TRRL / PTV ≥ 36. Testet som Sikkerhedsgulv efter EN norm EN13845. Godkendt efter EN13893. Indeholder Biometriske blødgørere. Fri for Fthalter. Fabrikat/type: Altro ContraX CX20 (specificer farve).   |
| <b>Altro XpressLay XL22</b>         | Special bagside til løslægning, heterogent, tykkelse 2,2 mm, 2,6 kg/m <sup>2</sup> , Lyd 7 db, Slidlag 0,8 mm, Integreret PUR i hele slidlaget, samt hårdpartikler i total tykkelsen. klasse R10 ifølge DIN 51130, TRRL / PTV ≥ 36. Testet som Sikkerhedsgulv efter EN Norm EN13845. Godkendt efter EN13893. Indeholder Biometriske blødgørere. Fri for Fthalter. Fabrikat/type: Altro XpressLay XL22 (specificer farve).  |

## Glatte vinylgulve ( Ikke godkendt som sikkerhedsgulv ! )

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Altro Operetta</b>         | Heterogent, tykkelse 2,0 mm, 2,66 kg/m <sup>2</sup> , Lyd 4 db, slidlag 0,7 mm, GVK-godkendt, integreret PUR i hele slidlaget, klasse R10 ifølge DIN 51130. Godkendt efter EN13893. Indeholder Biometriske blødgørere. Fri for Fthalater. Fabrikat/type: Altro Operetta OP21 (specificer farve).                                      |
| <b>Altro Orchestra</b>        | Heterogent, tykkelse 2.85 mm, 2,6 kg/m <sup>2</sup> , slidlag 0,7 mm og acustic bagside, dæmpning ifølge ISO 10140 ca. 15dB, integreret PUR i hele slidlaget, klasse R10 ifølge DIN 51130. Godkendt efter EN13893. Indeholder Biometriske blødgørere. Fri for Fthalater. Fabrikat/type: Altro Orchestra CH28 (specificer farve).      |
| <b>Altro Orchestra Custom</b> | Heterogent, tykkelse 2.85 mm, 2,6 kg/m <sup>2</sup> , slidlag 0,7 mm og acustic bagside, dæmpning ifølge ISO 10140 ca. 15dB, integreret PUR i hele slidlaget, klasse R10 ifølge DIN 51130. Godkendt efter EN13893. Indeholder Biometriske blødgørere. Fri for Fthalater. Fabrikat/type: Altro Orchestra Custom (specificer farve).    |
| <b>Altro Serenade</b>         | Heterogent, tykkelse 3,9 mm, 2,9 kg/m <sup>2</sup> , slidlag 0,7 mm og 1,7 mm acustic bagside, dæmpning ifølge ISO 10140 ca. 19dB, integreret PUR i hele slidlaget, klasse R10 ifølge DIN 51130. Godkendt efter EN13893. Indeholder Biometriske blødgørere. Fri for Fthalater. Fabrikat/type: Altro Serenade SE39 (specificer farve). |
| <b>Altro Cantata</b>          | Special bagside til løslægning, heterogent, tykkelse 2,4 mm, 2,4 kg/m <sup>2</sup> , Lyd 14 db, Slidlag 0,7 mm, Integreret PUR i hele slidlaget, klasse R10 ifølge DIN 51130, Indeholder Biometriske blødgørere. Fri for Fthalater. Fabrikat/type: Altro Cantata (specificer farve).  |
| <b>Altro Ensemble</b>         | Heterogent, tykkelse 2,6 mm, 2,35 kg/m <sup>2</sup> , Lyd 15 db ifølge EN ISO 10140, slidlag 0,55 mm, integreret PUR i hele slidlaget. Godkendt efter EN13893. Indeholder Biometriske blødgørere. Fri for Fthalater. Fabrikat/type: Altro Ensemble (specificer farve).  |

## Altro underlag

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Altro lay</b>             | Tykkelse 1,2 mm, vægt 1 kg/m <sup>2</sup> , til beskyttelse af eksisterende gulve samt til beskyttelse mod rest byggefugt op til max. 96 % RF. |
| <b>Altro Akustisk, A1101</b> | Gummi underlag, Tykkelse 3 mm, vægt 1,89 kg/m <sup>2</sup> , DB med Altro topbelægning opnås 17 DB.  |

## Afdækning

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Altro Mælkepap</b> | Slidestærk lamineret fugt afvisende diffusionsåben afdækningspap. 100 % genanvendelig |
|-----------------------|---|

## Altro Vægge

|  |  |
|--|--|
| <b>Altro Whiterock White/Satins FR</b> | Hygiejnisk, slagfast og formbar vægbeklædningssskive.<br>Tykkelse 2,5 mm, GVK Godkendt, Fri for Fthalater.<br>Brandklasse EN13501-1 B-s2, D0.<br>Komplet system med Lim, svejsetråd og profiler skal anvendes for at opnå fabriksgaranti.<br>Dimension: Højde, 2500mm (W3FR) og 3000mm (W4FR) Bredde: 1220mm Tykkelse: 2.5mm.<br>Fabrikat/type: Altro Whiterock FR (specificer farve). |
|--|--|