



altro

Spray AltroFix™ 75

Adhésif de contact en spray conforme aux normes Californiennes

Couverture approx.: 32 - 40ft² (9.75 - 12m²)

Caractéristiques du produit

Le spray AltroFix 75 est un adhésif de contact très garnissant, à faible teneur en COV et à temps ouvert long, conçu pour coller les accessoires de portes coupe-feu Altro Fortis Titanium 15. Il peut également être utilisé sur des substrats pour améliorer l'adhérence du ruban adhésif double face utilisé avec Altro Whiterock.

Manipulation et stockage

- Durée de conservation de 2 ans à partir de la date de fabrication.
- Effectuer une rotation des stocks afin d'utiliser d'abord le produit le plus ancien.
- Stable au gel et au dégel ; si le produit est refroidi à moins de 5°C (41°F), bien agiter après l'avoir réchauffé à 22°C (72°F).
- Stocker entre 10°C (50°F) et 32°C (90°F).
- Garder le récipient hermétiquement fermé et le ranger hors du sol lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Éviter d'exposer les bidons à la lumière directe du soleil.
- Utiliser à température ambiante, 18°C (65°F) ou plus. Pour de meilleurs résultats, utiliser à une température supérieure à 21°C (72°F).
- Ne pas appliquer ou coller à des températures inférieures à 18°C (65°F).

Avantages

- Faible teneur en COV, non chloré – conforme aux normes californiennes et de l'OTC
- Sans polluants atmosphériques dangereux
- Longue durée d'ouverture avec une adhérence agressive
- Résistance initiale exceptionnelle et résistance élevée à la chaleur
- Excellente pulvérisation
- Portable et pratique

Supports appropriés

Les supports suivants, correctement préparés, secs, lisses, plats et dépoussiérés, sont compatibles:

- Contreplaqué de qualité APA
- Panneau de fibres de densité moyenne
- Panneau à copeaux orientés
- Métal
- Plastique rigide
- Béton

Avertissement: Ne pas utiliser avec des vinyles plastifiés sans support



Données techniques

Type chimique	Caoutchouc synthétique
Aspect	Liquide ambré clair à rouge
Durée de conservation	2 ans, si le produit n'est pas ouvert
Temps ouvert	1 heure
Durée de séchage	Une fois que l'adhésif est sec au toucher (varie en fonction de la température ambiante, l'humidité et l'épaisseur de la couche)
Stockage	Stable au gel / dégel ; laisser remonter à 18-22°C (65-72°F) avant utilisation



Faits LEED



LEED v4

Ce produit peut contribuer aux crédits suivants

Spray AltroFix 75

1



Qualité de l'environnement
Matériaux à faibles émissions, adhésifs

1

Découvrez notre histoire de développement durable et nos références sur altro.com