

Qualität	Klebstoff	Menge ca. g/m ²	Zahnung
Rollenkollektion Objektbereich			
Altro Debolon R450.1 Silence, Altro Debolon P450.1 Silence, R450 Silence/P450 Silence R250 Silence/P250 Silence	Emiclassic	280	TKB A2
	Durocoll	250-300	TKB A1/A2
	Multi Objekt	280-350	TKB A1/A2
	PU 900*	500	TKB A2
Rollenkollektion Objektbereich			
Altro Debolon R300.1, Altro Debolon P300.1, R300/P300	Emiclassic	280	TKB A2
	Durocoll	250-300	TKB A1/A2
	Multi Objekt	280-350	TKB A1/A2
	PU 900*	500	TKB A2
Rollenkollektion Objektbereich			
Altro Debolon R200.1 Silence, Altro Debolon P200.1 Silence, R200 Silence/P200 Silence	Emiclassic	260-280	TKB A1/A2
	Durocoll	250-300	TKB A1/A2
	PU 900*	500	TKB A2
Rollenkollektion Wohnbereich			
R50 Silence	Emiclassic	260-280	TKB A1/A2
	Durocoll	250-300	TKB A1/A2
	PU 900*	100-150	Rolle/TKB A4
Modulkollektion			
M500 V Silence	iFloor**	80	Rolle
	Emiclassic	250-300	TKB A1/A2
	Durocoll	160-280	TKB A1/A2
	PU 900*	500	TKB A2
Treppensystem TS			
Treppenstoßkanten, Profile, Sockelleisten	/	/	/

Qualität	Klebstoff	Menge ca. g/m ²	Zahnung
Rollenkollektion Objektbereich			
Altro Aquarius	Emiclassic	280	TKB A2
	Durocoll	250-300	TKB A1/A2
	PU 900*	500	TKB A2
Rollenkollektion Objektbereich			
Altro Classic 25 / X25	Emiclassic	280	TKB A2
	Durocoll	250-300	TKB A1/A2
	PU 900*	500	TKB A2
Rollenkollektion Objektbereich			
Altro Stronghold 30 / K 30	Emiclassic	280	TKB A2
	Durocoll	250-300	TKB A1/A2
	PU 900*	500	TKB A2
Rollenkollektion Objektbereich			
Altro Walkway 20 / VM 20	Emiclassic	280	TKB A2
	Durocoll	250-300	TKB A1/A2
	PU 900*	500	TKB A2
Altro Walkway VM 20 SD	Combileit	300	Doppelzahnung/fein
	PU 900*	500	TKB A2
Rollenkollektion Objektbereich			
Altro Tierra	Combileit	300	Doppelzahnung/fein

Unsere Verlegehinweise sind zu beachten. Im Zweifelsfall empfehlen wir eine Probeverklebung durchzuführen.

Das BEB-Merkblatt »Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen, Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzpflaster, beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen« ist zu beachten.

Einschlägige Normen und Regeln des Fachs sind einzuhalten.

Für die Verlegung sind die Verarbeitungsrichtlinien des Klebstoffherstellers, sowie die technischen Datenblätter der eingesetzten Produkte zu befolgen.

Im Zweifelsfall sind technische Auskünfte beim Klebstoffhersteller einzuholen.

* Eine Verlegung mit Reaktionsharzklebstoff in nassbelasteten Bereichen mit erhöhter Belastung ist keine Standardverlegung.

Es handelt sich um eine anspruchsvolle Verlegung mit erheblichen Mehraufwand. Bitte anwendungstechnische Beratung einholen.

** Einlegezeit innerhalb 60 Minuten/ Im Objektbereich ist eine Rücksprache mit der Anwendungstechnik von Schönox und Altro Debolon notwendig

Debolon Dessauer Bodenbeläge GmbH & Co. KG · Ebertallee 209, 06846 Dessau,
Telefon +49 340 6500-0 · Telefax +49 340 6500202 · www.altrodebolon.de