






Altro Classic™ 25 / X25




Pewter Grey | X2539R11
WR81 / A1M81 / LRV 26




Graphite | X2546R11
WR86 / A1M86 / LRV 21




Whisper | X2548R11
WR354 / A1M84 / LRV 24



Blue | X2541R11
WR71 / A1M71 / LRV 20



Aster | X2549R11
WR286 / A1M286 / LRV 17



Legend | X2544R11
WR231 / A1M73 / LRV 10




Walnut | X2586R11
WR62 / A1M62 / LRV 10




Anvil | X2594R11
WR101 / A1M72 / LRV 11




Blackberry | X2547R11
WR100 / A1M100 / LRV 7



Mushroom | X2542R11
WR24 / A1M27 / LRV 32



Truffle | X2545R11
WR153 / A1M239 / LRV 17



Quarry Red | X2560R11
WR42 / A1M42 / LRV 13





















Typical applications / Typische Anwendungsbereiche / Zonas de instalación recomendadas / Type d'applications

Locations where substances like chalk, paint, clay or dirt are present, such as craft, design and technology (CDT) / art rooms and circulation areas.
Orte, an denen mit Stoffen wie z. B. Kreide, Farbe oder Ton gearbeitet wird oder Schmutz vorkommt, wie Werk- oder Kunsträume und stark frequentierte Flächen.

Lugares como por ejemplo salas de estudio de tecnología / arte y zonas de paso donde predominen sustancias como tiza, pintura, barro o suciedad.
Lieux où il y a des substances telles que la craie, la peinture, l'argile ou la saleté, telles que les salles de TDC / salles d'art et zones de circulation.

Technical information / Technische Informationen / Información técnica / Information technique

	Fire behaviour tested in acc. with Classified in acc. with	Brandverhalten geprüft nach Einstufung nach	Comportamiento ante el fuego testado de acuerdo con Clasificado de acuerdo con	Réaction au feu contrôlée selon Classement selon	EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 EN 13501-1	≥ 8kW/m ² Pass / Bestanden / Conforme / Conforme B _{fl} -s1
	Slip resistance	Rutschhemmung/-sicherheit	Resistencia al deslizamiento	Résistance à la glissance	EN 13893 PTV EN 13845 Annex C DIN 51130	DS ≥ 45 ESf R11
	Sound insulation	Trittschallminderung	Aislamiento acústico	Isolation acoustique	EN ISO 140-8	ca. 5 dB
	Flooring type	Belagsart	Tipo de pavimento	Type de sol	EN 13845	Safety flooring Rutschfester Bodenbelag Suelo de seguridad antideslizante Revêtement de sol de sécurité
	Thickness	Gesamtdicke	Espesor total	Epaisseur totale	EN ISO 24346	2.5 mm
	Wear layer	Nutzschichtdicke	Capa de uso	Couche d'usure	EN ISO 24340	2.5 mm
	Roll dimensions	Rollenformat	Dimensiones del rollo	Dimensions des rouleaux	EN ISO 24341	2 m x 20 m = 40 m ²
	Weight	Flächengewicht	Peso	Poids	EN ISO 23997	3.1 kg/m ²
	Indentation	Resteindruck	Punzonamiento	Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
	Classification for use	Nutzungs-kategorie	Áreas de uso	Classe d'usage	EN ISO 10874	34, 43
	Flexibility	Flexibilität	Flexibilidad	Flexibilité	EN ISO 24344	Pass / Bestanden / Conforme / Conforme
	Light fastness	Farbbeständigkeit Lichtechtheit	Resistencia a la luz	Solidité à la lumière	EN ISO 105-BO2	≥ 6
	Castor chair abrasion	Stuhllötleneignung	Huellas de sillas de ruedas	Résistance à la chaise à roulettes	EN 425	Pass / Bestanden / Conforme / Conforme
	Wear resistance	Verschleißgruppe	Abrasión	Résistance à l'usure	EN 13845 Annex D	≤ 10% / 50000 cycles ≤ 10% / 50000 Umdrehungen ≤ 10% / 50.000 ciclos ≤ 10% / 50 000 cycles
	Chemical resistance	Chemikalien-/Fleckenbeständigkeit	Resistencia a los productos químicos	Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Good / Gut / Buena / Bonne
	Under floor heating	Eignung für Fußbodenheizung	Suelo radiante	Conductivité thermique	EN 12524	Suitable / Geeignet / Apto / Compatible
	Electrical behaviours	Elektrostatistisches Verhalten	Caraterísticas eléctricas	Accumulation charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2 kV Antistatic / ≤ 2 kV Antistatisch ≤ 2 kV Antiestáticas / ≤ 2 kV Antistatique
	VOC emissions	VOC Emissionen	Emissiones de COV	Emissions de COV	CDPH 1350 / Floorscore	Approved / Zertifiziert Conforme / Conforme



Altro Limited a company certified by SGS to ISO 9001 and ISO 14001.



07 | Altro Limited, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG9 1NW, UK | EN 13845 | DoP No. 1013 | Reaction to fire Bfl-s1 | Slip Resistance: DS | EN 14041:2008 | 0120 Resilient floor covering to be used within a building



"Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)."



Sustainability / Nachhaltigkeit / Sostenibilidad / Développement durable



*A+ BRE generic green guide rating for resilient flooring, full details available at www.thegreenguide.org.uk

Installation and maintenance / Verlegung und Pflege / Instalación y mantenimiento / Pose et entretien

Please refer to Altro installation and maintenance instructions. Failure to follow these instructions can affect product performance. Technical information on installation and staining can be found at www.altro.com

Bitte beachten Sie die Altro Verlege- und Pflegeanleitungen. Erfolgt Verlegung und Pflege des Bodenbelags nicht gemäß Anleitung, kann sich dies auf die Eigenschaften auswirken. Technische Informationen zur Chemikalienbeständigkeit sowie zur Verlegung und Pflege finden Sie unter www.altro.com

Consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento de Altro. El no respetar estas instrucciones podría afectar al rendimiento del producto. Para más información sobre mantenimiento o instalación de nuestros productos pincha aquí: www.altroscandess.com Veuillez vous référer aux instructions de notre guide d'installation et d'entretien. Le non respect de ces instructions peut affecter la performance du revêtement. L'information technique sur la pose et le traitement des taches est également disponible sur notre site internet www.altro.fr

Light Reflectance Values measured in accordance with BS 8493:2008. Exact material match with samples cannot be guaranteed.

Codes: WR = weld rod, A1M = mastic, LRV = light reflectance value

Lichtreflexionsgrad (LRV) gemäß BS 8493:2008. Eine exakte Übereinstimmung des Materials mit Mustern kann nicht garantiert werden. Abkürzungen: WR = Schweißschnüre, A1M = Altro mastic Dichtmasse, LRV = Lichtreflexionsgrad

Los Valores de Reflectancia de la luz se miden de acuerdo con BS 8493:2008. Las muestras no pueden garantizar un color exacto.

Códigos: WR = Cordon de soldadura, A1M = Mástique, LRV = Valor de reflectancia de la Luz

Les valeurs de l'indice de Réflexion Lumineuse sont mesurées conformément au BS 8493:2008. Les échantillons ne peuvent garantir le coloris exact.

Codes: WR = cordons de soudure, ATM = mastic, LRV = IRL : Indice de Réflexion Lumineuse

Altro, Altro Classic and Altro EasyClean Technology are trademarks of Altro Limited.

United Kingdom

+44 (0) 1462 707 700

enquiries@altro.com

Denmark

+45 36 78 90 33

info@altro.dk

Sweden

+46 (0) 40 31 22 00

info@altro.se