

Altro Whiterock™ FR Væg beklædning

Datablad

Væg plader til generel anvendelse. Også egnet, hvor plader kan komme i kontakt med fødevarer.

Beskrivelse

Farve:	Flere muligheder
Overfladefinish:	Satin
Tykkelse:	2,5 mm
Størrelse:	2500 x 1220 mm 3000 x 1220 mm
Vægt:	3,5 kg pr. m ²
Maksimal servicetemp.:	60 °C

Altro Whiterock FR pladerne leveres med en beskyttelsesfilm på forsiden, som kan forblive på plads, til rummet er klar til brug.

Dette hjælper også med til at beskytte overfladen mod støv, mens andre håndværkere er i området. Vægbeklædningen er ideel til anvendelser, der kræver en hygiejnisk, rengøringsvenlig, med begrænset vedligeholdelsesfri overflade, som overholder internationale hygiejnekrav.

Fastgørelse

Alle underlag skal tørres til 70 % RF.
16 % træ fugtighed på Protimeter 'Surveymaster' udstyr.

Monteringstemperaturer

Pladerne kan fastgøres direkte på de fleste tørre underlag, afhængigt af overfladens egnethed, med følgende metode:

1. AltroFix™ W139 klæbemiddel

Bemærk: brug af AltroFix W139, kræves der epoxy bevis.

Samlinger

- Se relevante detailtegninger
- 1. Et slagfast "H" samlingsprofil (fås som todelt- eller enkelt profil) med indbygget vandtæt forsegling ved udmundingen af samlingen, som er unik for Altro Whiterock FR.
- 2. Varmsvejset samling - spørg efter detaljer.

Indvendige / udvendige hjørner

- Se relevante detailtegninger
- Altro Whiterock FR termoformes normalt på stedet, så vindues- og dørlysninger beklædes pænt uden kantsamlinger.

Rengøring

Regelmæssig rengøring med en blød klud og passende fortyndet mildt rengøringsmiddel er alt, hvad der normalt er brug for. Genstridige mærker kan fjernes med Altro Clean 44.
Brug ikke slibende puder eller ståluld. Rengør ikke over 60 °C. Rengøringskort fås efter anmodning.

Opbevaring (på stedet)

Pladerne skal opbevares plant, fuldt understøttet og efterlades i 24 timer for at opnå den omgivende rumtemperatur før montering (min. 14 °C).

Tilpasning af pladerne

En stiksav er den bedste metode, men en fin tandet håndsav eller dyk rundsav med styreskinne kan også bruges.

Brugsbegrænsning

Altro Whiterock FR har en maksimal arbejdstemperatur på 60 °C. Brug rustfrit stål til temperaturer herover. Rustfrit stål skal bruges til alle områder med åben ild (fås tilpasset størrelser). Hvis et layout, der viser udstyrets placering, kan leveres, vil vi give specifikke råd om den bedste kombination af materialer.

Kemikaliemodstand

Modstandsdygtig over for en lang række kemikalier, du kan få specifikke oplysninger efter anmodning.

Typiske anvendelser

- Køkkener
- Badeværelser
- Kliniske miljøer

Tekniske data

Egenskab	Standard	Værdier
Tykkelse (mm)	ISO 24346	2,5 (nominelt)
Tæthed (g/cm ³)	ISO 1183	1,39
Stødfasthed (KJ/m ²)	ISO 179/1ea	>10
Trækstyrke (Mpa)	ISO 527	48
Shore-hårhed D	ISO 868	79
Varmeledningsevne - "K-værdi" (W/mK)	EN 12524	0,16
Vandmodstanden	ETAG 022 Annex A ETAG 022 Annex F (samlinger) ETAG 022 Annex F (rør) EN13553 Annex A (søm)	Vandtæt Vandtæt Vandtæt Vandtæt
Svejestyrke (N/50mm)	EN 684	660
Dimensionsstabilitet (bundet)	ISO 23999	-0,3% maskinretningen -0,2% tværgående retning
Punktbelastning (mm)	ISO 24343-1	0,03
Ridsefasthed	ETAG 022 Annex C	Vandtæt
Kemikalie resistens	EN 1847	Godkendt
Slidstyrke (mm ³ /100 rev)	EN 660-2	3,6
Reaktion ved brand	EN 13501-1	B - s2, d0
VOC-emissioner	M1	Godkendt
Hygiejne	ISO 22196	> 99,9 % antimikrobiel

**Kontakt Altro for rengøringsanvisninger på:
tel: +45 36 78 90 33
e-mail: info@altro.dk eller www.altro.dk**