

Hersteller	Klebstoff	Menge ca. g/m ²	Zahnung
ARDEX			
	AF 180 AF 495*	370-420 320	TKB A2 TKB A1
Bostik			
	STIX P 956 2K* STIX H995 Elastic Xtrem	400 320	TKB A2 TKB A2
MAPEI			
	Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall Ultrabond Eco 571 2K*	250 250	TKB A1 / A2 TKB A1 / A2
SCHÖNOX			
	PU 900*	500	TKB A2
THOMSIT			
	K195 R710* P625*	330-380 / /	TKB A1 / A2 TKB A2 TKB A2
Uzin			
	KE 68 KR 430*	/ /	TKB A2 TKB A2
Kiesel			
	Okamul PU	300-350	TKB A1 / A2

Besonderheiten und Hinweise zur Verlegung und Verklebung finden Sie auf der kommenden Seite.

*** Reaktionsharzklebstoff**

** Wärmeaktivierbarer Kontaktklebstoff für die wannenförmige Verlegung von PVC-Belägen

Besonderheiten und Hinweise:**Vorbereitung des Untergrunds:**

Der Untergrund muss unter Berücksichtigung der Altro-Verlegeempfehlung, den allgemein anerkannten Regeln des Fachs und dem aktuellen Stand der Technik für die Bodenbelagsverlegung sowie der DIN 18534 Abdichtung von Innenräumen vorbereitet werden. Die jeweils national gültigen Normen sind zu beachten und einzuhalten. Insbesondere muss der Untergrund eben, dauertrocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Bei der Verarbeitung von Verlegewerkstoffen ist im System zu arbeiten.

Auswahl des Klebstoffs:

Die Klebstoffe sind so auszuwählen, dass sie für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet sind. Bitte beachten Sie, dass für Trockenkleber und Fixierungen keine allgemeine Eignung für den Objektbereich ausgesprochen werden kann. Bitte kontaktieren Sie den jeweiligen Klebstoffhersteller.

Für nassbelastete und hygienisch sensible Bereiche, muss unbedingt ein **Reaktionsharzklebstoff** verwendet werden, da Dispersionsklebstoffe nicht dauerhaft beständig gegen Feuchtigkeit sind. Für Bereiche mit besonderen thermischen Einflüssen (Wäschereien, Kühlräume, Wintergärten, im Bereich großer verglasten Flächen in Wand und Decke u. a.) ist ebenfalls ein **Reaktionsharzklebstoff** zu verwenden. Prüfen Sie, je nach Einsatz, die Temperaturbeständigkeit des Klebstoffs.

Im Zweifelsfall empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit dem jeweiligen Klebstoffhersteller.