

Altro Aquarius™

AUSSCHREIBUNGSEMPFEHLUNG | VORTEXT

Position	Menge (in m ² /Lfm/ Stk.)	Gegenstand	Preis/Einheit (in Euro)	Gesamtpreis (in Euro)																											
		<ul style="list-style-type: none"> • Produktspezifikation nach EN 13845, EN 13553 • Homogener, rutschfester Bodenbelag • Feinstrukturierte, verdichtete Oberfläche mit Altro Easyclean-Technologie • Trägerschicht ist ein glasfaserverstärkter Polyester-Celluloserücken • Durchgehend eingestreute Aluminiumoxid- und Siliziumkarbidteilchen sowie farbige Quarze für dauerhafte Rutschsicherheit • Richtungsfreies Design mit Perlglanz, teilweise Chipgemustert • Für nassbelastete Bereiche, barfuß oder mit Schuhen begehbar • Phthalatfrei, Weichmacher auf Basis natürlicher Ressourcen • Keine Ersteinpflege notwendig • Recycelfähig • CE-konform • A + Generic Green Guide Rating • FloorScore®-zertifiziert • 10 Jahre Produktgarantie • Das Altro-Qualitätsmanagementsystem ist zertifiziert nach EN ISO 9001 • Das Altro-Umweltmanagementsystem ist zertifiziert nach EN ISO 14001 																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Eigenschaften</th> <th>Norm/Info</th> <th>Wert/Maß/Klasse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rollenbreite</td> <td>EN ISO 24341</td> <td>200 cm</td> </tr> <tr> <td>Rollenlänge</td> <td>EN ISO 24341</td> <td>20 Lfm</td> </tr> <tr> <td>Gesamtdicke</td> <td>EN ISO 24346</td> <td>2 mm</td> </tr> <tr> <td>Nutzschichtdicke</td> <td>EN ISO 24340</td> <td>2 mm</td> </tr> <tr> <td>Nutzungsklasse</td> <td>EN ISO 10874</td> <td>23, 34, 43</td> </tr> <tr> <td>Flächengewicht</td> <td>EN ISO 23997</td> <td>2.600 g/m²</td> </tr> <tr> <td>Flexibilität</td> <td>EN ISO 24344</td> <td>Bestanden</td> </tr> <tr> <td>REACH</td> <td colspan="2">In Übereinstimmung mit den aktuell gültigen Anforderungen.</td> </tr> </tbody> </table>	Eigenschaften	Norm/Info	Wert/Maß/Klasse	Rollenbreite	EN ISO 24341	200 cm	Rollenlänge	EN ISO 24341	20 Lfm	Gesamtdicke	EN ISO 24346	2 mm	Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	2 mm	Nutzungsklasse	EN ISO 10874	23, 34, 43	Flächengewicht	EN ISO 23997	2.600 g/m ²	Flexibilität	EN ISO 24344	Bestanden	REACH	In Übereinstimmung mit den aktuell gültigen Anforderungen.			
Eigenschaften	Norm/Info	Wert/Maß/Klasse																													
Rollenbreite	EN ISO 24341	200 cm																													
Rollenlänge	EN ISO 24341	20 Lfm																													
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2 mm																													
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	2 mm																													
Nutzungsklasse	EN ISO 10874	23, 34, 43																													
Flächengewicht	EN ISO 23997	2.600 g/m ²																													
Flexibilität	EN ISO 24344	Bestanden																													
REACH	In Übereinstimmung mit den aktuell gültigen Anforderungen.																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sicherheitsanforderungen</th> <th>Norm/Info</th> <th>Wert/Maß/Klasse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Brandverhalten geprüft nach</td> <td>EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2</td> <td>≥ 8 kW/m² Bestanden</td> </tr> <tr> <td>Einstufung nach</td> <td>EN 13501-1</td> <td>B_{fl}-s1</td> </tr> <tr> <td>Rutschhemmung/-sicherheit</td> <td>DIN 51130 DIN 51097</td> <td>R11 Klasse B</td> </tr> <tr> <td>Gleitreibungswiderstand</td> <td>EN 13893 PTV</td> <td>≥ 0,3 / DS ≥ 50</td> </tr> <tr> <td>Rutschsicherheit</td> <td>EN 13845 Annex C</td> <td>ESf/ESb</td> </tr> </tbody> </table>	Sicherheitsanforderungen	Norm/Info	Wert/Maß/Klasse	Brandverhalten geprüft nach	EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	≥ 8 kW/m ² Bestanden	Einstufung nach	EN 13501-1	B _{fl} -s1	Rutschhemmung/-sicherheit	DIN 51130 DIN 51097	R11 Klasse B	Gleitreibungswiderstand	EN 13893 PTV	≥ 0,3 / DS ≥ 50	Rutschsicherheit	EN 13845 Annex C	ESf/ESb											
Sicherheitsanforderungen	Norm/Info	Wert/Maß/Klasse																													
Brandverhalten geprüft nach	EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	≥ 8 kW/m ² Bestanden																													
Einstufung nach	EN 13501-1	B _{fl} -s1																													
Rutschhemmung/-sicherheit	DIN 51130 DIN 51097	R11 Klasse B																													
Gleitreibungswiderstand	EN 13893 PTV	≥ 0,3 / DS ≥ 50																													
Rutschsicherheit	EN 13845 Annex C	ESf/ESb																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Funktion</th> <th>Norm/Info</th> <th>Wert/Maß/Klasse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Trittschallminderung</td> <td>EN ISO 140-8</td> <td>ca. 5 dB</td> </tr> <tr> <td>Resteindruck</td> <td>EN ISO 24343-1</td> <td>≤ 0,1 mm</td> </tr> <tr> <td>Verschleißgruppe</td> <td>EN 13845 Annex D</td> <td>≤ 10% / 50.000 Umdrehungen</td> </tr> <tr> <td>Farbbeständigkeit/Lichtechtheit</td> <td>EN ISO 105-B02</td> <td>≥ 6</td> </tr> <tr> <td>Elektrostatisches Verhalten</td> <td>EN 1815</td> <td>≤ 2 kV Antistatisch</td> </tr> <tr> <td>Chemikalien-/Fleckenbeständigkeit</td> <td>EN ISO 26987</td> <td>Gut*</td> </tr> <tr> <td>Stuhlleneignung</td> <td>EN 425</td> <td>Ja, Typ W</td> </tr> <tr> <td>Eignung für Fußbodenheizung</td> <td>EN 12524</td> <td>Geeignet</td> </tr> </tbody> </table>	Funktion	Norm/Info	Wert/Maß/Klasse	Trittschallminderung	EN ISO 140-8	ca. 5 dB	Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	Verschleißgruppe	EN 13845 Annex D	≤ 10% / 50.000 Umdrehungen	Farbbeständigkeit/Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	≤ 2 kV Antistatisch	Chemikalien-/Fleckenbeständigkeit	EN ISO 26987	Gut*	Stuhlleneignung	EN 425	Ja, Typ W	Eignung für Fußbodenheizung	EN 12524	Geeignet		
Funktion	Norm/Info	Wert/Maß/Klasse																													
Trittschallminderung	EN ISO 140-8	ca. 5 dB																													
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm																													
Verschleißgruppe	EN 13845 Annex D	≤ 10% / 50.000 Umdrehungen																													
Farbbeständigkeit/Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6																													
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	≤ 2 kV Antistatisch																													
Chemikalien-/Fleckenbeständigkeit	EN ISO 26987	Gut*																													
Stuhlleneignung	EN 425	Ja, Typ W																													
Eignung für Fußbodenheizung	EN 12524	Geeignet																													

* Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit; aktuelle Übersicht über die geprüften Chemikalien/Substanzen unter www.altro.de. Bitte beachten Sie die separaten Reinigungs- und Pflegehinweise.

Altro Aquarius™

AUSSCHREIBUNGSEMPFEHLUNG

Position	Menge (in m ² /Lfm/ Stk.)	Gegenstand	Preis/Einheit (in Euro)	Gesamtpreis (in Euro)
		Belagshersteller Altro Limited Works Road Letchworth Garden City, Hertfordshire SG6 1NW United Kingdom		
		Belag Altro Aquarius™		
		Farbnummer _____ Vom Bieter einzutragen		
		Lieferung und Verlegung		
		Altro Aquarius™ homogene Bodenbeläge nach EN 13845/ EN 13553 hergestellt, liefern und fachgerecht verlegen nach VOB DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten.		
		Verklebung		
		Die Bahnen sind vollflächig mit geeignetem und zugelassenem 2K-Klebstoff, entsprechend den Empfehlungen und Verarbeitungsrichtlinien des Klebstoffherstellers unter der Berücksichtigung der VOB DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten, auf dem vorbereiteten Untergrund zu verkleben. Es wird auf die verfügbare, aktuelle Klebstoffempfehlung des Bodenbelagsherstellers verwiesen.		
		Klebstoff/Hersteller _____ Vom Bieter einzutragen		
		Verschweißung		
		Thermisches Verschweißen des Bodenbelages mit farblich passender Altro Schweißschnur. Abrechnung nach den Laufmetern der Nähte. Altro Schweißschnur 1 Rolle = 50 m		
		Art.-Nr. Schweißschnur _____ Vom Bieter einzutragen		
		Herstellen und montieren eines Stellsockels		
		Herstellen und montieren eines Stellsockels Höhe 10 cm (in Kombination mit Altro Whiterock Höhe 15 cm) des vorgenannten Bodenbelags unter Verwendung eines Hohlkehlprofils (CF 38 R / CF 20 R), fachgerecht nach den Verarbeitungsrichtlinien des Bodenbelagsherstellers, Innenecken gestoßen verlegen, Außenecken durchgehend um die Wandecke ziehen. Übergang der Bodenfläche zum Sockel und Innenecken mit Reaktionsharzfugenmasse (z. Bsp. Easypox der Firma Sarközy) nach Herstellerangaben verfugen.		
		Art.-Nr. Hohlkehlprofil _____ Vom Bieter einzutragen		

Altro Aquarius™

AUSSCHREIBUNGSEMPFEHLUNG

Position	Menge (in m ² /Lfm/ Stk.)	Gegenstand	Preis/Einheit (in Euro)	Gesamtpreis (in Euro)
		Zulagen		
		Zulage für das Herstellen der Innen-/Außenecken, inkl. Verfugen mit Reaktionsharzfugenmasse (z. B. Easyfox der Firma Sarközy) nach Herstellerangaben. Kein Silikon verwenden.		
		Bauschlussreinigung nach Reinigungs- und Pflegeanleitung des Belagsherstellers.		