

Installationshandledning

Ett limfritt golv
Altro XpressLay™

Altros limfria golv

Altros limfria golv kan läggas på ett flertal olika underlag utan att limmas. Det eliminerar många problem man annars ofta stöter på när man lägger golv på nya eller gamla undergolv.

Användningsområden för Altros limfria golv:

- Tillfälliga eller permanenta gångvägar och ytor där underlaget kan behöva återanvändas.
- Gamla, ordentligt fastsatta asbestplattor eller vinylgolv..
- Befintligt, felfritt harts- eller målat underlag.
- Nyspacklat golv eller på golvsivor med mindre än 97% relativ fuktighet.
- På uppvärmda undergolv, förutsatt att underlaget är torrt, det vill säga har en relativ fuktighet av högst 75%.

Lagring

Altros limfria golv skall läggas i enlighet med reglerna i GBR och GVK. Materialet skall lagras i minst 1 dygn i rumstemperatur. Vid läggning skall temperaturen vara mellan 18°C och 27°C i minst 1 dygn framåt.

Innan golvet läggs skall det kontrolleras att det är felfritt, varefter det skall skäras i längder och ligga löst i minst 2 timmar innan det fästs.

Försäkra dig om att materialet kommer från samma tillverkningsbatch och att samtliga längder läggs i samma riktning.

Undergolv

Undergolvet måste överensstämma med kraven i GBR och GVK. Vågor och hack i undergolvet skall spacklas innan man lägger Altros limfria golv.

Altro dubbelhäftande tejp

Altros limfria golv är ett löslagt golv som fästs med hjälp av Altro dubbelhäftande tejp. Till varje rulle Altros limfria golv levereras två 25-metersrullar tejp.

Ytorna som skall tejpas måste vara rena och dammfria. Sugande ytor kan behöva "primas".

För optimalt resultat, och för att garantin skall gälla, måste just Altro tejp användas och inget annat. Fler tejrullar kan beställas från Altro på telefon 040-31 22 00.

Läggning

Altros limfria golv kan läggas antingen slätt eller i kombination med hålkälslist. Mattan kan även läggas med uppvik.

När golvet är utlagt skall alla skarvar överlappa med ca 20 mm och därefter skäras rena. Fäst i alla skarvar och ytterkanter med Altro dubbelhäftande tejp.

Vid läggning av flera våder i samma utrymme ska man vådvända. (gäller ej Altro XpressLay og trämonster).

Tejpen kan även användas för att fästa mattan mot hålkälslist. (Se även installationshandledning för läggning av Altro golv).

När mattan ligger på plats och är tillskuren skall alla skarvar och geringsfogar varmsvetsas i matchande färg med Altros svetstråd på sätt som framgår av installationshandledningen för läggning av Altro golv.

När tejp används för att fästa uppviket av Altros limfria golv på väggen så ska en avslutningslist användas. När kontaklim används kan man använda avslutningslist eller endast en sträng av silikon som avslutning. Det är viktigt att Golvet ligger helt slätt innan man viker upp eller skär i golvet.

Alla utrymmen där Altro limfria golv är jämnt utlagt ska förseglas runt kanter och utsatta hörnor med AltroMastic 100. Detta gäller även vid dörrkarmar och runt armaturer och beslag.

Altros limfria golv rekommenderas inte under följande förhållanden:

- Vid brunnar
- På undergolv av trä som inte är rätt ventilerat.
- På undergolv av träskivor.
- På magnesitgolv.
- På undergolv som har fuktspärr men som ändå överskrider en relativ fuktighet på 97%.
- På platser där det förekommer tung trafik på hjul.
- På uppvärmda undergolv med en relativ fuktighet över 75%.

Användningsområden som anges i detta informationsblad är exempel. Är du tveksam, kontakta din lokala Altro-representant för ytterligare information.

Skydd och underhåll

För underhållet av Altro hänvisas till Altros rengörings- och underhållsrekommendationer.

För mer information

tel: +46 (0)40 31 22 00 fax: +46 (0)40 94 93 64

email: info@altro.se Eller gör ett besök på www.altro.se

Altro Nordic ab, Box 9055, S-200 39 Malmö, Sverige.