


Altro XpressLay

Adhesive-free flooring - Swatch above shows underside emboss of Altro XpressLay.


Klebstofffrei zu verlegender Bodenbelag - Das obige Musterstück zeigt die genoppte Unterseite von Altro XpressLay.

Suelo sin adhesivos - Swatch arriba muestra el relieve envés del Altro XpressLay.

Pose sans colle - Echantillon présentant la sous-couche du revêtement.



Streetlight | XLI2205P
WR287 / A1M79 / LRV 45



Blizzard | XLI2255
WR79 / A1M191 / LRV 44



Cloud | XL2214
WR79 / A1M191 / LRV 41




Temple | XL2209P
WR261 / A1M81 / LRV 27




Fog | XL22153
WR81 / A1M81 / LRV 27




Rock | XLI2204P
WR84 / A1M84 / LRV 23



Whale | XLI2254
WR86 / A1M86 / LRV 20



Dolphin | XL2210
WR86 / A1M86 / LRV 21



Pavement | XLI2207P
WR83 / A1M83 / LRV 14



Coal | XLI2258
WR100 / A1M100 / LRV 6

Light reflectance values measured in accordance with BS 8493:2008.

Lichtreflexionsgrad (LRV) gemäß BS 8493: 2008.

Los Valores de Reflectancia de la luz se miden de acuerdo con BS 8493:2008.



















Les valeurs de l'indice de Réflexion Lumineuse sont mesurées conformément au BS 8493 :2008.

Typical applications / Typische Anwendungsbereiche / Zonas de instalación recomendadas / Types d'applications

General purpose for areas where the ability to remove and recycle post-installation plays an important part in your requirements for sustainable flooring finishes.
Vielseitig wo später ein leichtes Entfernen und Recycling eine wichtige Rolle spielen in Ihren Anforderungen an nachhaltige Bodenbeläge.

Usó general se puede instalar en zonas en las que necesite una solución sostenible, fácil de instalar, desinstalar y reciclar.
Tous types d'applications pour les zones dans lesquelles la capacité à facilement enlever et à recycler après l'installation joue un rôle important dans vos exigences pour des finitions de revêtement de sol durables.

Technical information / Technische Informationen / Información técnica / Informations techniques

	Fire behaviour tested in acc. with Classified in acc. with	Brandverhalten geprüft nach Einstufung nach	Comportamiento ante el fuego testado de acuerdo con Clasificado de acuerdo con	Tenue au feu contrôlée selon Classement selon	EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 EN 13501-1	≥ 8kW/m ² Pass / Bestanden / Conforme / Conforme B _{fl} -s1
	Slip resistance	Gleitreibungswiderstand Rutschhemmung/-sicherheit	Resistencia al deslizamiento	Glissance	EN 13893 PTV DIN 51130 / BGR 181 EN 13845 Annex C	≥ 0.30 / DS P3 R10 ESf
	Sound insulation	Trittschallminderung	Aislamiento acústico	Isolation phonique	EN ISO 140-8	ca. 7 dB
	Flooring type	Belagsart	Tipo de pavimento	Type de sol	EN 13845	Safety flooring Rutschfester Bodenbelag Suelo de seguridad antideslizante Sol de sécurité antidérapant
	Thickness	Gesamtstärke	Espesor total	Épaisseur totale	EN ISO 24346	2.2 mm
	Wear layer	Nutzschichtdicke	Capa de uso	Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	0.8 mm
	Roll dimensions	Rollenformat	Dimensiones del rollo	Dimensions des rouleaux	EN ISO 24341	2 m x 20 m = 40 m ²
	Weight	Flächengewicht	Peso	Poids	EN ISO 23997	2.6 kg/m ²
	Indentation	Resteindruck	Punzonamiento	Poinçonnement	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
	Classification for use	Nutzungs-kategorie	Áreas de uso	Usage	EN ISO 10874	34, 43
	Flexibility	Flexibilität	Flexibilidad	Flexibilité	EN ISO 24344	Pass / Bestanden / Conforme / Conforme
	Light fastness	Farbbeständigkeit Lichtechtheit	Resistencia a la luz	Solidité lumière	EN ISO 105-BO2	≥ 6
	Castor chair abrasion	Stuhllötleneigung	Huellas de sillas de ruedas	Résistance à la chaise à roulettes	EN 425	Yes, type W / Ja, Typ W SI, tipo W / Oui, type W
	Wear resistance	Verschleißgruppe	Abrasión	Résistance à l'usure	EN 13845 Annex D	≤ 10% / 50000 cycles ≤ 10% / 50000 Umdrehungen verloren ≤ 10% / 50.000 ciclos ≤ 10% / 50 000 cycles
	Chemical resistance	Chemikalien-/Fleckenbeständigkeit	Resistencia a los productos químicos	Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Good / Gut / Buena / Bon
	Under floor heating	Eignung für Fußbodenheizung	Suelo radiante	Chauffage dans le sol	EN 12524	Suitable / Geeignet / Apto / Convient
	Electrical behaviours	Elektrostatisches Verhalten	Características eléctricas	Charge électrostatique	EN 1815	≤ 2 kV Antistatic / ≤ 2 kV Antistatisch ≤ 2 kV Antiestáticas / ≤ 2 kV Antistatique
	VOC emissions	VOC Emissionen	Emissiones de COV	VOC emissions	Section 01350 / Floorscore	Approved / Zertifiziert Conforme / Conforme



09 | Altro Limited, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1NW, UK | EN 13845 | DoP-No. 1012 | Reaction to fire Bfl-s1 | Slip Resistance: DS | EN 14041:2004/AC:2006 | 0120 | Resilient floor covering to be used within a building



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Altro Limited a company certified by SGS to ISO 9001 and ISO 14001.

Sustainability / Nachhaltigkeit / Sostenibilidad / Développement durable



A+ BRE generic green guide rating for resilient flooring, full details available at www.thegreenguide.org.uk



Installation and maintenance / Verlegung und Pflege / Instalación y mantenimiento / Pose et entretien

Please refer to Altro installation and maintenance instructions. Failure to follow these instructions can affect product performance. Technical information on installation and staining can be found at www.altro.com
Bitte beachten Sie die Altro Verlege- und Pflegeanleitungen. Erfolgt die Verlegung und Pflege des Bodenbelags nicht gemäß Anleitung, kann sich dies auf die Eigenschaften auswirken. Technische Informationen zur Chemikalienbeständigkeit sowie zur Verlegung und Pflege finden Sie unter www.altro.de

Consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento de Altro. El no respetar estas instrucciones podría afectar al rendimiento del producto. Para más información sobre mantenimiento o instalación de nuestros productos pincha aquí: www.altroscandess.com
Veuillez vous référer aux instructions de notre guide d'installation et d'entretien. Le non respect de ces instructions peut affecter la performance du revêtement. L'information technique sur la pose et le traitement des taches est également disponible sur notre site internet www.altro.fr

Altro, Designed for possibilities. Made for people. Altro XpressLay and Altro Easyclean technology are trademarks of Altro Limited.

United Kingdom ☎ +44 (0) 1462 707 700 ✉ enquiries@altro.com

Australia ☎ +61 3 9764 5666 ✉ info@asf.com.au

Germany ☎ +49 (0) 340 6500 0 ✉ anfrage@altro.de

Spain ☎ +34 91 549 5230 ✉ suelos@altroscandess.com

France ☎ +33 1 57 32 92 30 ✉ france@altro.com