



Oktober 2010

Lægningsvejledning for ALTRO ACUSTIC

Samtlige Altro gulvprodukter kan lægges på Acustic. Arealer med tung rullende belastning (f.eks. palleløftere, tunge vaskemaskiner o.s.v) spørg først Altro's tekniske afdeling. Ved kontorstole bør underlag (f.eks. plexiglas eller lign.) benyttes.

Forudsætninger

Underlaget skal være tørt og jævnt samt fri for sprækker og forureninger. Maximalt fugtindhold ved pålægning af dette produkt er 85% RF.

Forberedelser

Skær alle materialer til i god tid for akklimatisering.

Montering af Acustic

Acustic lægges kant mod kant i samme retning som topbelægningen. Samlingerne kan evt. med fordel dobbeltskæres. Samlingerne forskydes med mindst 200 mm. i forhold til topbelægningen. Samlinger kan give synlige afmærkninger ved tynde topbelægninger.

Limning af Acustic belægning

Normale gulv og væglim/gummilim anbefales, men hvis der er tale om tætte topbelægninger anbefaler vi at din normale limleverandør kontaktes.

Limen påføres iht. leverandørens anvisninger, det anbefales at der holdes en kort ventetid inden monteringen så der ikke suges for megen lim op i Acustic belægningen. Der tromles efterfølgende. Tidligst dagen efter monteres topbelægningen.

Montering af topbelægning

Normal gulv og væglim/gummilim anbefales, men hvis der er tale om tætte topbelægninger anbefaler vi at din normale limleverandør kontaktes.

Limen påføres iht. leverandørens anvisninger, det anbefales at der holdes en lang ventetid inden monteringen af topbelægningen udføres så der ikke presses lim ned i Acustic belægningen. Påregn tid til tørretid før tunge møbler eller lign installeres.

VIGTIGT:

For yderligere information kontakt din Altro konsulent eller Altro's tekniske afdeling

Data:

3 mm tykkelse, 1,15 mtr bredde, rullelængde 30 mtr, vægt ca. 1,89 kg pr. m²