



altro

Fiche technique de l'Altro Walkway™ 20 SD

Un revêtement de sol antidérapant dissipant l'électricité statique
destiné aux installations sensibles à l'électricité

découvrez [altro.com](https://www.altro.com)

Caractéristiques techniques			
Type et classe		ASTM F1303	Revêtement de sol antidérapant de type II, grade 1, classe A
Épaisseur et couche d'usure		2.0mm .08", construction hétérogène	
Dimensions du rouleau		2m x 20m	
Poids		2.6 kg/m ² 99 kg par rouleau	
Garantie		10 ans	
Espérance de vie		15 ans	
Technologie de nettoyage		Altro Easyclean	
Coefficient de frottement statique		ASTM D2047	0.8 à sec, 0.8 à l'état humide
Coefficient de frottement dynamique		ANSI/NFSI B101.3	DCOF de 0.66 à l'état humide
Test de rampe		EN 16165	R10
Test du pendule TRRL		BS 7976 ASTM E303	36+
Limite de charge statique		ASTM F970	1000 psi
Indentation résiduel		EN ISO 24343	≤ 0.10mm
Résistance à l'usure (abrasion)		EN 13845 Annexe D	≤ 10% 50,000 cycles
Abrasion par sièges à roulettes		ISO 4918	Oui, type W
Flexibilité		ASTM F137	Conforme
Solidité à la lumière		EN ISO 105-BO2	≥ 6
Isolation acoustique		ISO 140-8	5dB
Comportements électriques		EN 1815	≤ 2kV antistatique
Résistance aux produits chimiques		ASTM F925	Testée
Performance en cas d'incendie et de fumée		CAN/ULC - S102.2 ASTM E648 ASTM E662	Testée Classe I < 450
Résistance aux moisissures		ASTM D3273	Testée
Résistance aux champignons		ASTM G21	Testée
Température minimale de fonctionnement		14°F (-10°C)	
Émissions de COV		CA 01350 FloorScore	Conforme Certifiées
Contenu biosourcé		Fabriquée à partir d'un contenu biosourcé rapidement renouvelable.	
Teneur en ortho-phthalates		Sans ortho-phthalates	
Matières recyclées		Ce produit contient 10% de matières recyclées post-consommation.	
Composition	Trioxyde d'aluminium, carbure de silicium et granulats de quartz colorés sont présents dans toute l'épaisseur du revêtement. La technologie Altro Easyclean est intégrée pour une facilité de nettoyage exceptionnelle.		
Endos	Canevas de renfort en fibres de verre non tissées et en polyester/cellulose.		
Souillure	Certains produits chimiques peuvent tacher les revêtements de sol en vinyle. Les taches de circulation peuvent être causées par l'asphalte et les produits en caoutchouc, comme les tapis en caoutchouc. Veuillez effectuer un test de tache avant l'installation.		

Altro, Altro Walkway 20 SD et Altro Easyclean sont tous des marques déposées d'Altro Limited. Le contenu était correct au moment de la création. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter votre représentant commercial pour obtenir les dernières informations sur le produit. © Altro 2026. Tout droits réservés.

Faits LEED



LEED v5

Ce produit peut contribuer aux crédits suivant

Altro Walkway 20 SD

Quantifier et évaluer le carbone intrinsèque

Matériaux et ressources, MRp2

Réduire le carbone intrinsèque

Matériaux et ressources, MRc2

Matériaux à faibles émission


Matériaux et ressources, MRc3

Sélection et approvisionnement de produits de construction

Matériaux et ressources, MRc4

Découvrez davantage notre histoire et nos références en matière de développement durable sur altro.com

Altro Walkway 20 SD couleurs disponible



Fog SD

VM20153SD

WR81

LRV 27

Des couleurs additionnels de Altro Walkway 20 sont disponibles en version antistatique par commande spéciale. Discutez avec votre représentant Altro concernant les quantités minimales de commande et les délais de livraison.



Commandez des échantillons 24 heures par jour sur altro.com et materialbank.com

Suivez-nous



2.0mm
Épaisseur

6'7"
Largeur

65'5"
Longueur

Format de
feuille