



















Technical information / Technische Informationen / Información técnica


	Fire performance	Brandverhalten	Reacción al fuego	EN 45545-2 NFPA 130 ASTM E648 ASTM E662 BSS 7239	HL2 Pass Class 1 ($\geq 0.50 \text{ W/cm}^2$) Ds (1.5) ≤ 100 Ds (4) ≤ 200 Fulfilled
	Slip resistance	Rutschhemmung/ -sicherheit	Resistencia al deslizamiento	ASTM D2047 EN 16165 Annex B	≥ 0.6 R10
	Flooring type	Belagsart	Tipo de pavimento	EN 1817	Rubber floor Gummiböden Suelos de caucho
	Thickness	Gesamtdicke	Espesor total	EN ISO 24346	2.0 mm / 0.079" 2.5 mm / 0.098"
	Wear layer thickness	Nutzschichtdicke	Capa de uso	EN ISO 24340	2.0 mm / 0.079" 2.5 mm / 0.098"
	Classification for use	Nutzungsklasse	Áreas de uso	EN ISO 10874	34, 42 (2.0 mm) 34, 43 (2.5 mm)
	Roll dimensions	Rollenformat	Dimensiones del rollo	EN ISO 24341	1.5 m x 15 m 4' 11" x 49' 2.5"
	Weight	Flächengewicht	Peso	EN ISO 23997	3.3 kg/m ² / 6.08 lb/sy (2.0 mm) 4.17 kg/m ² / 7.69 lb/sy (2.5 mm)
	Residual indentation	Resteindruck	Punzonamiento	EN ISO 24343-1	$\leq 0.15 \text{ mm}$ (2.0 mm) $\leq 0.20 \text{ mm}$ (2.5 mm)
	Flexibility	Flexibilität	Flexibilidad	EN ISO 24344	Pass / Bestanden / Conforme
	Dimensional Stability	Maßänderung	Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	$\leq 0.4 \%$
	Light fastness	Farbbeständigkeit Lichtehttheit	Resistencia a la luz	EN ISO 105-BO2	≥ 6 Blue scale, ≥ 3 grey scale
	Castor chair abrasion	Stuhllöseignung	Huellas de sillas de ruedas	ISO 4918	Pass / Bestanden / Conforme
	Wear resistance	Verschleißgruppe	Abrasión	ISO 4649 Procedure A (5 N)	$\leq 250 \text{ mm}^3$
	Chemical resistance	Chemikalien- /Fleckenbeständigkeit	Resistencia a los productos químicos	EN ISO 26987	Good / Gut / Buena / Bonne
	Electrical behaviours	Elektrostatisches Verhalten	Caraterísticas eléctricas	EN 1815	$\leq 2 \text{ kV}$ Antistatic / $\leq 2 \text{ kV}$ Antistatisch $\leq 2 \text{ kV}$ Antiestáticas
	Cigarette-burn resistance	Widerstandsfähigkeit gegen Zigarettenbrand	Resistencia a las quemaduras de cigarrillos	EN 1399	A ≥ 4 , B ≥ 3
	Shore A hardness	Shore A-Härte	Dureza (Shore A)	ISO 7619	≥ 75

Installation and maintenance / Verlegung und Pflege / Instalación y mantenimiento

Please refer to Altro installation and maintenance instructions. Failure to follow these instructions can affect product performance. Some materials are known to cause staining on rubber floors. Typical examples include: asphalt and bitumen materials, cardboard / hardboard (wet) and dyes from printed literature or packaging. Technical information on installation and staining can be found at www.altro.com/uk

Bitte beachten Sie die Altro Verlege- und Pflegeanleitungen. Erfolgt Verlegung und Pflege des Bodenbelags nicht gemäß Anleitung, kann sich dies auf die Eigenschaften auswirken. Gewisse Stoffe können Flecken auf Gummiböden verursachen. Dazu gehören: Asphalt- und Bitumenprodukte, Karton / Hartpappe (nass) und Farbstoffe von Druckerzeugnissen oder Verpackungsmaterial. Technische Informationen zur Chemikalienbeständigkeit sowie zur Verlegung und Pflege finden Sie unter www.altro.de

Consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento de Altro. El no respetar estas instrucciones podría afectar al rendimiento del producto. Algunos materiales son conocidos por manchar suelos de caucho. algunos ejemplos incluyen: materiales con asfalto y betún, cartón / conglomerado de madera (húmedos) y tintes para libros o envases. Para más información sobre mantenimiento o instalación de nuestros productos pincha aquí: www.altroscandess.com

 Altro, Designed for possibilities. Made for people. and Altro Transflor Motus are trademarks of Altro Limited.

United Kingdom

 +44 (0) 1462 707 700

 transportenquiries@altro.com

United States

 +1 800 382 0333

 transport@altrofloors.com

Canada

 +1 800 565 4658

 transport@altrofloors.com

Australia

 +61 3 9764 5666

 info@asf.com.au

China

 +86 (0) 21 62363138

 enquiries@altro.net.cn

Germany

 +49 (0) 340 6500 0

 anfrage@altro.de

Spain

 +34 91 549 52 30

 suelos@altro.com