

Altro Oceanis™

AUSSCHREIBUNGSEMPFEHLUNG | VORTEXT

Position	Menge (in m²/Lfm/ Stk.)	Gegenstand	Preis/Einheit (in Euro)	Gesamtpreis (in Euro)																														
		- Produktspezifikation nach EN ISO 11638 / EN 13553 - Elastischer heterogener Bodenbelag mit integrierter Glasvliesarmierung, Trittschall-Dämmsystem sowie besonders haltbarer Oberflächenvergütung - Phthalatfrei, Weichmacher auf Basis natürlicher Ressourcen - Keine Ersteinpflege notwendig - Recycelfähig - CE-konform - A + Generic Green Guide Rating »Indoor Air Comfort Gold-certified product« - FloorScore®-zertifiziert 10 Jahre Produktgarantie - Herstellung in Deutschland - Das Altro-Qualitätsmanagementsystem ist zertifiziert nach EN ISO 9001 - Das Altro-Umweltmanagementsystem ist zertifiziert nach EN ISO 14001 - Das Altro-Energiemanagementsystem ist zertifiziert nach EN ISO 50001 - Das Altro-Arbeitsschutzmanagementsystem ist zertifiziert nach EN ISO 45001 <table><tr><th>Eigenschaften</th><th>Norm/Info</th><th>Wert/Maß/Klasse</th></tr><tr><td>Rollenbreite</td><td>EN ISO 24341</td><td>200 cm</td></tr><tr><td>Rollenlänge</td><td>EN ISO 24341</td><td>20 Lfm</td></tr><tr><td>Gesamtdicke</td><td>EN ISO 24346</td><td>2,80 mm</td></tr><tr><td>Nutzschichtdicke</td><td>EN ISO 24340</td><td>1,0 mm</td></tr><tr><td>Nutzungsklasse</td><td>EN ISO 10874</td><td>23, 34, 42</td></tr><tr><td>Flächengewicht</td><td>EN ISO 23997</td><td>2.900 g/m²</td></tr><tr><td>Flexibilität</td><td>EN ISO 24344</td><td>Bestanden</td></tr><tr><td>REACH</td><td colspan="2">In Übereinstimmung mit den aktuell gültigen Anforderungen.</td></tr><tr><td colspan="3">Sicherheitsanforderungen</td></tr></table>	Eigenschaften	Norm/Info	Wert/Maß/Klasse	Rollenbreite	EN ISO 24341	200 cm	Rollenlänge	EN ISO 24341	20 Lfm	Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,80 mm	Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	1,0 mm	Nutzungsklasse	EN ISO 10874	23, 34, 42	Flächengewicht	EN ISO 23997	2.900 g/m²	Flexibilität	EN ISO 24344	Bestanden	REACH	In Übereinstimmung mit den aktuell gültigen Anforderungen.		Sicherheitsanforderungen				
Eigenschaften	Norm/Info	Wert/Maß/Klasse																																
Rollenbreite	EN ISO 24341	200 cm																																
Rollenlänge	EN ISO 24341	20 Lfm																																
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,80 mm																																
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	1,0 mm																																
Nutzungsklasse	EN ISO 10874	23, 34, 42																																
Flächengewicht	EN ISO 23997	2.900 g/m²																																
Flexibilität	EN ISO 24344	Bestanden																																
REACH	In Übereinstimmung mit den aktuell gültigen Anforderungen.																																	
Sicherheitsanforderungen																																		
		<table><tr><td>Brandverhalten geprüft nach</td><td>EN ISO 9239-1</td><td>≥ 4,5 kW/m²</td></tr><tr><td></td><td>EN ISO 11925-2</td><td>Bestanden</td></tr><tr><td>Einstufung nach</td><td>EN 13501-1</td><td>C_{ii}-s1</td></tr><tr><td>Rutschhemmung/-sicherheit</td><td>EN 16165 Annex B</td><td>R11</td></tr><tr><td></td><td>EN 16165 Annex A</td><td>B</td></tr><tr><td>Gleitreibungswiderstand</td><td>EN 13893</td><td>≥ 0,3 / DS</td></tr><tr><td></td><td>EN 16165 Annex C</td><td>≥ 50</td></tr><tr><td></td><td>PTV</td><td></td></tr><tr><td>Rutschsicherheit</td><td>EN 13845 Annex C</td><td>ESf / ESb</td></tr><tr><td colspan="3">Funktion</td></tr></table>	Brandverhalten geprüft nach	EN ISO 9239-1	≥ 4,5 kW/m²		EN ISO 11925-2	Bestanden	Einstufung nach	EN 13501-1	C _{ii} -s1	Rutschhemmung/-sicherheit	EN 16165 Annex B	R11		EN 16165 Annex A	B	Gleitreibungswiderstand	EN 13893	≥ 0,3 / DS		EN 16165 Annex C	≥ 50		PTV		Rutschsicherheit	EN 13845 Annex C	ESf / ESb	Funktion				
Brandverhalten geprüft nach	EN ISO 9239-1	≥ 4,5 kW/m²																																
	EN ISO 11925-2	Bestanden																																
Einstufung nach	EN 13501-1	C _{ii} -s1																																
Rutschhemmung/-sicherheit	EN 16165 Annex B	R11																																
	EN 16165 Annex A	B																																
Gleitreibungswiderstand	EN 13893	≥ 0,3 / DS																																
	EN 16165 Annex C	≥ 50																																
	PTV																																	
Rutschsicherheit	EN 13845 Annex C	ESf / ESb																																
Funktion																																		
		<table><tr><td>Trittschallminderung</td><td>EN ISO 140-8</td><td>ca. 14 dB</td></tr><tr><td>Resteindruck</td><td>EN ISO 24343-1</td><td>≤ 0,2 mm</td></tr><tr><td>Verschleißgruppe</td><td>EN 13845 Annex D</td><td>≤ 10% / 50.000 Umdrehungen</td></tr><tr><td>Farbbeständigkeit/Lichtechtheit</td><td>EN ISO 105-B02</td><td>≥ 6</td></tr><tr><td>Elektrostatisches Verhalten</td><td>EN 1815</td><td>≤ 2 kV Antistatisch</td></tr><tr><td>Chemikalien-/Fleckenbeständigkeit</td><td>EN ISO 26987</td><td>Gut*</td></tr><tr><td>Stuhlrolleneignung</td><td>EN 4918</td><td>Ja, Typ W</td></tr><tr><td>Eignung für Fußbodenheizung</td><td>EN 12524</td><td>Geeignet</td></tr><tr><td>Verschleißgruppe</td><td>EN 660-2</td><td>T</td></tr><tr><td>Maßänderung</td><td>EN ISO 23999</td><td>≤ 0,4 %</td></tr></table>	Trittschallminderung	EN ISO 140-8	ca. 14 dB	Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm	Verschleißgruppe	EN 13845 Annex D	≤ 10% / 50.000 Umdrehungen	Farbbeständigkeit/Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	≤ 2 kV Antistatisch	Chemikalien-/Fleckenbeständigkeit	EN ISO 26987	Gut*	Stuhlrolleneignung	EN 4918	Ja, Typ W	Eignung für Fußbodenheizung	EN 12524	Geeignet	Verschleißgruppe	EN 660-2	T	Maßänderung	EN ISO 23999	≤ 0,4 %		
Trittschallminderung	EN ISO 140-8	ca. 14 dB																																
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm																																
Verschleißgruppe	EN 13845 Annex D	≤ 10% / 50.000 Umdrehungen																																
Farbbeständigkeit/Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6																																
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	≤ 2 kV Antistatisch																																
Chemikalien-/Fleckenbeständigkeit	EN ISO 26987	Gut*																																
Stuhlrolleneignung	EN 4918	Ja, Typ W																																
Eignung für Fußbodenheizung	EN 12524	Geeignet																																
Verschleißgruppe	EN 660-2	T																																
Maßänderung	EN ISO 23999	≤ 0,4 %																																

Altro Oceanis™

* Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit; aktuelle Übersicht über die geprüften Chemikalien/Substanzen unter www.altro.de.
Bitte beachten Sie die separaten Reinigungs- und Pflegehinweise.

AUSSCHREIBUNGSEMPFEHLUNG

Position	Menge (in m²/Lfm/ Stk.)	Gegenstand	Preis/Einheit (in Euro)	Gesamtpreis (in Euro)
		Belagshersteller Altro Deutschland GmbH & Co. KG Ebertallee 209 06846 Dessau-Roßlau Deutschland		
		Belag Altro Oceanis™		
		Farbnummer Vom Bieter einzutragen		
		Lieferung und Verlegung		
		Altro Oceanis™ heterogene Bodenbeläge nach EN ISO 11638 / EN 13553 hergestellt, liefern und fachgerecht verlegen nach VOB DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten.		
		Verklebung		
		Die Bahnen sind vollflächig mit geeignetem und zugelassenem 2K-Klebstoff, entsprechend den Empfehlungen und Verarbeitungsrichtlinien des Klebstoffherstellers unter der Berücksichtigung der VOB DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten, auf dem vorbereiteten Untergrund zu verkleben. Es wird auf die verfügbare, aktuelle Klebstoffempfehlung des Bodenbelagsherstellers verwiesen.		
		Klebstoff/Hersteller Vom Bieter einzutragen		
		Verschweißung		
		Thermisches Verschweißen des Bodenbelages mit farblich passender Altro Schweißschnur. Abrechnung nach den Laufmetern der Nähte. Altro Schweißschnur 1 Rolle = 50 m		
		Art.-Nr. Schweißschnur Vom Bieter einzutragen		
		Herstellen und montieren eines Hohlkehlssockels		
		Herstellen und montieren eines Hohlkehlssockels 10 cm x 10 cm (in Kombination mit Altro Whiterock 10 cm x 15 cm) des vorgenannten Bodenbelags unter Verwendung eines Hohlkehlprofils (CF 38 R / CF 20 R), fachgerecht nach den Verarbeitungsrichtlinien des Bodenbelagsherstellers, inkl. thermisches Verschweißen der Anschlüsse zum Bodenbelag mit Altro Schweißschnur nach Herstellerangaben.		
		Art.-Nr. Hohlkehlprofil Vom Bieter einzutragen		

Altro Oceanis™

AUSSCHREIBUNGSEMPFEHLUNG

Position	Menge (in m²/Lfm/ Stk.)	Gegenstand	Preis/Einheit (in Euro)	Gesamtpreis (in Euro)
		Alternativ: Liefern und montieren eines vorgefertigten Hohlkehlssockels		
		Liefern und montieren eines vorgefertigten Hohlkehlssockels (Stück 2 Lfm) mit unterkaschiertem Hohlkehlprofil, fachgerecht nach den Verarbeitungsrichtlinien des Bodenbelagsherstellers, inkl. thermisches Verschweißen der Anschlüsse zum Bodenbelag mit Altro Schweißschnur nach Herstellerangaben.		
		Art.-Nr. Hohlkehlssockel		
		Vom Bieter einzutragen		
		Alternativ: Liefern und montieren von vorgefertigten Innen-/Außenecken		
		Liefern und montieren einer vorgefertigten Innen-/Außenecke mit unterkaschiertem Hohlkehlprofil, fachgerecht nach den Verarbeitungsrichtlinien des Bodenbelagsherstellers, inkl. thermisches Verschweißen der Anschlüsse zum Bodenbelag mit Altro Schweißschnur nach Herstellerangaben.		
		Art.-Nr. Innenecke		
		Vom Bieter einzutragen		
		Art.-Nr. Außenecke		
		Vom Bieter einzutragen		
		Alternativ: Herstellen und montieren eines Stellssockels		
		Herstellen und montieren eines Stellssockels Höhe 10 cm (in Kombination mit Altro Whiterock Höhe 15 cm) des vorgenannten Bodenbelags, fachgerecht nach den Verarbeitungsrichtlinien des Bodenbelagsherstellers, Innenecken gestoßen verlegen, Außenecken durchgehend um die Wandecke ziehen. Übergang der Bodenfläche zum Sockel und Innenecken mit passend eingefärbter Reaktionsharzfugenmasse Altro EP 150 nach Herstellerangaben verfugen.		
		Art.-Nr. Easypox		
		Vom Bieter einzutragen		
		Zulagen		
		Zulage für das Herstellen der Innen-/Außenecken (Stöße der vorgefertigten Hohlkehlssockel), inkl. Verfugen mit passend eingefärbter Reaktionsharzfugenmasse Altro EP 150 nach Herstellerangaben. Kein Silikon verwenden.		
		Bauschlussreinigung nach Reinigungs- und Pflegeanleitung des Belagsherstellers.		