





Altro Whiterock Satins™


NEW
refreshed
range




NEW Silk | 229
LRV 68




Cesco | 53
LRV 72




Echo | 208
LRV 36



Urban | 210
LRV 28




Dakota | 209
LRV 6




Clarity | 207
LRV 64



Flint | 201
LRV 32




Ice | 44
LRV 80




NEW Breeze | 228
LRV 64




NEW Twilight | 226
LRV 12




Seafoam | 43
LRV 81



Mint | 203
LRV 59




NEW Spa | 232
LRV 81




NEW Serenity | 227
LRV 56




Promenade | 212
LRV 32




NEW Blossom | 230
LRV 77



Oyster | 32
LRV 73



Linen | 41
LRV 83



NEW Hessian | 233
LRV 68



Fawn | 206
LRV 41



NEW Blush | 231
LRV 29




NEW Clay | 224
LRV 29




Bergamot | 220
LRV 26




NEW Honeydew | 225
LRV 60



Orchard | 223
LRV 50



Vibrance | 213
LRV 22



Ozone | 211
LRV 10



Typical applications / Typische Anwendungsbereiche / Zonas de instalación recomendadas

Hospital wards, treatment rooms. Corridors. Spas.
Ensuite bathrooms. Staff changing rooms. Kitchenettes.

Krankenhausstationen, Behandlungsräume. Korridor.
Bäder. en Suite Bäder. Umkleieräume für das Personal.
Küchenzeilen.

Consultas y áreas de tratamiento hospitalario. Pasillos.
Balnearios. Baños adaptados. Vestuarios. Offices.

Technical information / Technische Informationen / Información técnica / Information technique

Surface finish	Oberfläche	Acabado de la superficie	Finition	Satin, Satin, Satinado, Satin	
Thickness	Gesamtdicke	Espesor	Epaisseur	2.5 mm	
Size	Plattengröße	Dimensiones	Dimension	2500 mm x 1220 mm 3000 mm x 1220 mm	
Weight	Flächengewicht	Peso	Poids	3600 g/m ²	
Maximum service temperature	Max. Betriebstemperatur	Temperatura máxima de uso	Température maximale supportée	60°C	
E-modulus of elasticity	Bruchfestigkeit	Módulos de elasticidad	Module d'élasticité	ISO 527	2980 MPa
Notched impact resistance	Kratz- und Kerbzähigkeit	Resistencia al impacto	Résistance à l'impact	ISO 179/1ea	9.5 KJ/m ²
Flexural strength	Biegefestigkeit	Resistencia a la flexión	Résistance à la flexión	ISO 178	78 MPa
Tensile strength	Zugfestigkeit	Resistencia a la tensión	Résistance à la traction	ISO 527	53 MPa
Shore D hardness	Shore D-Härte	Dureza (Shore D)	Dureté Shore D	ISO 868	75
Thermal conductivity- 'K Value'	Wärmeleitung	Conductividad térmica	Conductivité thermique	EN 12524	0.17 W/mK
Water absorption	Wasserabsorption	Absorción de agua	Imperméabilité	ISO 62	≤ 0.1%
Moisture vapour transmission rate (MVTR)	Wasserdampfdurchlässigkeitsrate (MVTR)	Rango de transmisión de humedad de vapor (MVTR)	Taux de transmission de vapeur d'eau	ASTM E96	≤ 0.12 g/m ² /24h
Fire performance	Brandverhalten	Resistencia al fuego	Réaction au feu	EN 13501-1	B- s3, d0



Altro Limited a company certified by SGS to ISO 9001 and ISO 14001.



2812
EN 15102



1121
EN 15102



EN 15804 SD207
EPD No.: 000338



Installation and maintenance / Montage und Pflege / Instalación y mantenimiento

Please refer to Altro installation and maintenance instructions. Failure to follow these instructions can affect product performance. Technical information on installation can be found at www.altro.com

Bitte beachten Sie unsere Montage- und Pflegeanleitung. Erfolgt die Montage und Pflege der Wandelemente nicht gemäß Anleitung, können sich die Eigenschaften ändern. Technische Informationen zur Montage und Pflege finden Sie unter www.altro.com

Consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento de Altro. No respetar estas instrucciones podría afectar al rendimiento del producto. Para más información sobre mantenimiento o instalación de nuestros productos visite: www.altro.com

Light Reflectance Values measured in accordance with BS 8493:2008. Exact material match with samples cannot be guaranteed.

LRV = light reflectance value

Lichtreflexionsgrad (LRV) gemäß BS 8493:2008. Eine exakte Übereinstimmung des Materials mit Mustern kann nicht garantiert werden.

LRV = Lichtreflexionsgrad

Los Valores de Reflectancia de la luz se miden de acuerdo con BS 8493:2008. Las muestras no pueden garantizar un color exacto.

LRV = Valor de reflectancia de la Luz

Altro and Altro Whiterock Satins are trademarks of Altro Limited.

United Kingdom +44 (0) 1462 707 700 enquiries@altro.com

Germany +49 (0) 340 6500 400 anfrage@altro.de

France +33 1 57 32 92 30 france@altro.com

Australia +61 3 9764 5666 info@asf.com.au

Spain +34 91 549 5230 suelos@altro.com