





Altro Aquarius™



Cygnet | AQ2004
WR287 / A1M79 / LRV 46




Sea Snail | AQI2024
WR370 / A1M370 / LRV 50



Iguana | AQ2021
WR297 / A1M20 / LRV 41



Swan | AQI2012
WR291 / A1M1 / LRV 75




Puffin | AQI2005
WR287 / A1M79 / LRV 46



Dragonfly | AQ2001
WR292 / A1M292 / LRV 33



Vole | AQ2010
WR289 / A1M265 / LRV 43



Treefrog | AQI2003
WR293 / A1M271 / LRV 33



Walrus | AQ2007
WR261 / A1M81 / LRV 29



Blue Penguin | AQI2002
WR288 / A1M71 / LRV 24




Terrapin | AQI2009
WR289 / A1M265 / LRV 40



Gosling | AQI2023
WR369 / A1M369 / LRV 59



Tern | AQI2008
WR261 / A1M81 / LRV 31



Newt | AQ2022
WR368 / A1M368 / LRV 10



Otter | AQI2006
WR290 / A1M239 / LRV 26




Salamander | AQI2011
WR294 / A1M294 / LRV 41



Hippo | AQI2013
WR301 / A1M82 / LRV 11



Mallard | AQI2015
WR302 / A1M302 / LRV 13



Coral Crab | AQI2014
WR300 / A1M42 / LRV 14



Spoonbill | AQI2016
WR303 / A1M303 / LRV 11





















Typical applications / Typische Anwendungsbereiche / Zonas de instalación recomendadas / Type d'applications

Bathrooms, showers, changing rooms*, saunas, spas, student accommodation, wet environments in social care: home adaptations, social housing.
*In changing rooms where spikes and studs are used, we recommend Altro Atlas™ 40.
Badezimmer, Duschen, Umkleieräume, Saunen.

Baños, Duchas, Vestuarios*, Saunas, Spas, Zonas húmedas de centros de atención sanitaria: viviendas adaptadas, viviendas sociales, Residencias de estudiantes.
*En vestuarios en los que se usen clavos o tachuelas, recomendamos Altro Atlas 40.
Salles de bain et douches, Vestiaires, Saunas et balnéothérapie.

Technical information / Technische Informationen / Información técnica / Information technique

	Fire behaviour tested in acc. with Classified in acc. with	Brandverhalten geprüft nach Einstufung nach	Comportamiento ante el fuego testado de acuerdo con Clasificado de acuerdo con	Réaction au feu contrôlée selon Classement selon	EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 EN 13501-1	≥ 8kW/m ² Pass / Bestanden / Conforme / Conforme Bfl-s1
	Slip resistance	Rutschhemmung/-sicherheit	Resistencia al deslizamiento	Résistance à la glissance	EN 13893 PTV EN 13845 Annex C DIN 51130	DS P4 ESf / ESb R11
	Sound insulation	Trittschallminderung	Aislamiento acústico	Isolation acoustique	EN ISO 140-8	ca. 5 dB
	Flooring type	Belagsart	Tipo de pavimento	Type de sol	EN 13845	Safety flooring Rutschfester Bodenbelag Suelo de seguridad antideslizante Revêtement de sol de sécurité
	Thickness	Gesamtdicke	Espesor total	Epaisseur totale	EN ISO 24346	2 mm
	Wear layer	Nutzschichtdicke	Capa de uso	Couche d'usure	EN ISO 24340	2 mm
	Roll dimensions	Rollenformat	Dimensiones del rollo	Dimensions des rouleaux	EN ISO 24341	2 m x 20 m = 40 m ²
	Weight	Flächengewicht	Peso	Poids	EN ISO 23997	2.6 kg/m ²
	Indentation	Resteindruck	Punzonamiento	Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
	Classification for use	Nutzungsklasse	Áreas de uso	Classe d'usage	EN ISO 10874	34, 43
	Flexibility	Flexibilität	Flexibilidad	Flexibilité	EN ISO 24344	Pass / Bestanden / Conforme / Conforme
	Light fastness	Farbbeständigkeit Lichtechtheit	Resistencia a la luz	Solidité à la lumière	EN ISO 105-BO2	≥ 6
	Castor chair abrasion	Stuhlloleneignung	Huellas de sillas de ruedas	Résistance à la chaise à roulettes	EN 425	Pass / Bestanden / Conforme / Conforme
	Wear resistance	Verschleißgruppe	Abrasión	Résistance à l'usure	EN 13845 Annex D	≤ 10% / 50000 cycles ≤ 10% / 50000 Umdrehungen verloren ≤ 10% / 50.000 ciclos ≤ 10% / 50 000 cycles
	Chemical resistance	Chemikalien-/Fleckenbeständigkeit	Resistencia a los productos químicos	Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Good / Gut / Buena / Bonne
	Under floor heating	Eignung für Fußbodenheizung	Suelo radiante	Conductivité thermique	EN 12524	Suitable / Geeignet / Apto / Compatible
	Electrical behaviours	Elektrostatisches Verhalten	Características eléctricas	Accumulation charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2 kV Antistatic / ≤ 2 kV Antistatisch ≤ 2 kV Antiestáticas / ≤ 2 kV Antistatique
	VOC emissions	VOC Emissionen	Emisiones de COV	Emissions de COV	CDPH 1350 / Floorscore	Approved / Zertifiziert / Conforme / Conforme



12 | Altro Limited, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1NW, UK | EN 13845 | DoP-No. 1007 | Reaction to fire Bfl-s1 | Slip Resistance: DS | EN 14041:2008 | 0120 Resilient floor covering to be used within a building



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air interieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Sustainability / Nachhaltigkeit / Sostenibilidad / Développement durable



†A+ BRE generic green guide rating for resilient flooring, full details available at www.thegreenguide.org.uk

Installation and maintenance / Verlegung und Pflege / Instalación y mantenimiento / Pose et entretien

Please refer to Altro installation and maintenance instructions. Failure to follow these instructions can affect product performance. Technical information on installation and staining can be found at www.altro.com
Bitte beachten Sie die Altro Verlege- und Pflegeanleitungen. Erfolgt Verlegung und Pflege des Bodenbelags nicht gemäß Anleitung, kann sich dies auf die Eigenschaften auswirken. Technische Informationen zur Chemikalienbeständigkeit sowie zur Verlegung und Pflege finden Sie unter www.altro.com

Consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento de Altro. El no respetar estas instrucciones podría afectar al rendimiento del producto. Para más información sobre mantenimiento o instalación de nuestros productos pincha aquí: www.altroscandess.com
Veuillez vous référer aux instructions de notre guide d'installation et d'entretien. Le non respect de ces instructions peut affecter la performance du revêtement. L'information technique sur la pose et le traitement des taches est également disponible sur notre site internet www.altro.fr

Light Reflectance Values measured in accordance with BS 8493:2008. Exact material match with samples cannot be guaranteed.
Codes: WR = weld rod, A1M = mastic, LRV = light reflectance value
Lichtreflexionsgrad (LRV) gemäß BS 8493:2008. Eine exakte Übereinstimmung des Materials mit Mustern kann nicht garantiert werden.
Abkürzungen: WR = Schweißschnüre, A1M = Altro mastic Dichtmasse, LRV = Lichtreflexionsgrad
Los Valores de Reflectancia de la luz se miden de acuerdo con BS 8493:2008. Las muestras no pueden garantizar un color exacto.
Códigos: WR = Cordón de soldadura, A1M = Mástico, LRV = Valor de reflectancia de la Luz
Les valeurs de l'indice de Réflection Lumineuse sont mesurées conformément au BS 8493:2008. Les échantillons ne peuvent garantir le coloris exact.
Codes: WR = cordons de soudure, A1M = mastic, LRV = IRL : Indice de Réflection Lumineuse

 Altro, Designed for possibilities. Made for people. Altro Aquarius, Altro Atlas and Altro Easyclean Technology are trademarks of Altro Limited.

United Kingdom ☎ +44 (0) 1462 707 700 ✉ enquiries@altro.com Spain ☎ +34 91 549 5230 ✉ suelos@altroscandess.com
Australia ☎ +61 3 9764 5666 ✉ info@asf.com.au France ☎ +33 1 57 32 92 30 ✉ france@altro.com

Subject to alteration. Änderungen vorbehalten. Sujeto a alteración. Sous réserve de modifications.