





altro

Altro Fortis Titanium™

wall protection




White | FT/01
LRV 89




Almond | FT/32
LRV 70




Tan | FT/206
LRV 41




Pearl | FT/41
LRV 83




Shadow | FT/53
LRV 71



Battleship | FT/208
LRV 43



Riviera | FT/207
LRV 64




Denim | FT/201
LRV 32



Oxford | FT/211
LRV 10



Cardinal | FT/221
LRV 13



Kingfisher | FT/213
LRV 22



Typical applications / Typische Anwendungsbereiche / Zonas de instalación recomendadas

Corridors, public areas. Service areas. Dry changing rooms. Patient rooms.

Korridore, öffentliche Bereiche. Servicebereiche. Umkleieräume ohne Nassbereich. Patientenzimmer.

Pasillos, áreas públicas. Zonas de servicio. Vestuarios sin zonas húmedas. Habitaciones para pacientes.

Technical information / Technische Informationen / Información técnica / Information technique

Surface finish	Oberfläche	Acabado de la superficie	Finition	Textured, Textur, Texturizado, Texturé	
Thickness	Gesamtdicke	Espesor	Epaisseur	2.5 mm	
Size	Plattengröße	Dimensiones	Dimension	3000 mm x 1220 mm	
Weight	Flächengewicht	Peso	Poids	3600 g/m ²	
Maximum service temperature	Max. Betriebstemperatur	Temperatura máxima de uso	Température maximale supportée	60°C	
E-modulus of elasticity	Bruchfestigkeit	Módulos de elasticidad	Module d'élasticité	ISO 527	2980 MPa
Notched Impact resistance	Kratz- und Kerbzähigkeit	Resistencia al impacto	Résistance à l'impact	ISO 179/1ea	9.5 KJ/m ²
Flexural strength	Biegefestigkeit	Resistencia a la flexión	Résistance à la flexion	ISO 178	78 MPa
Tensile strength	Zugfestigkeit	Resistencia a la tensión	Résistance à la traction	ISO 527	53 MPa
Shore D hardness	Shore D-Härte	Dureza (Shore D)	Dureté Shore D	ISO 868	76
Thermal conductivity- 'K Value'	Wärmeleitung	Conductividad térmica	Conductivité thermique	EN 12524	0.17 W/mK
Water absorption	Wasserabsorption	Absorción de agua	Imperméabilité	ISO 62	≤ 0.1%
Moisture vapour transmission rate (MVTR)	Wasserdampfdurchlässigkeitsrate (MVTR)	Rango de transmisión de humedad de vapor (MVTR)	Taux de transmission de vapeur d'eau	ASTM E96	≤ 0.12 g/m ² /24h
Fire performance	Brandverhalten	Resistencia al fuego	Réaction au feu	EN 13501-1	B- s3, d0



Recowall
Altro wall cladding recycling scheme

Altro Limited a company certified by SGS to ISO 9001 and ISO 14001.

Installation and maintenance / Montage und Pflege / Instalación y mantenimiento

Please refer to Altro installation and maintenance instructions. Failure to follow these instructions can affect product performance and may affect or invalidate Altro's product guarantee. Technical information on installation and maintenance (including cleaning and staining) can be found at www.altro.com

Die Nichtbeachtung der Altro Verlege- und Pflegeanleitungen kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen und zum Erlöschen der Produktgarantie von Altro führen. Technische Informationen zur Verlegung und Pflege (z. B. Reinigung und Fleckenbehandlung) finden Sie unter www.altro.com

Consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento de Altro. El incumplimiento de estas instrucciones puede afectar al rendimiento del producto y puede afectar o invalidar la garantía del producto de Altro. Encontrará información técnica sobre la instalación y el mantenimiento (incluida la limpieza periódica y específica) en www.altro.com

Light Reflectance Values measured in accordance with BS 8493:2008. Exact material match with samples cannot be guaranteed.

LRV = light reflectance value

Lichtreflexionsgrad (LRV) gemäß BS 8493:2008. Eine exakte Übereinstimmung des Materials mit Mustern kann nicht garantiert werden.

LRV = Lichtreflexionsgrad

Los Valores de Reflectancia de la luz se miden de acuerdo con BS 8493:2008. Las muestras no pueden garantizar un color exacto.

LRV = Valor de reflectancia de la Luz



Altro, Designed for possibilities. Made for people. And Altro Fortis Titanium are trademarks of Altro Limited.

United Kingdom ☎ +44 (0) 1462 707 700 ✉ enquiries@altro.com

Germany ☎ +49 (0) 340 6500 400 ✉ anfrage@altro.de

France ☎ +33 1 57 32 92 30 ✉ france@altro.com

Australia ☎ +61 3 9764 5666 ✉ info@asf.com.au

Spain ☎ +34 91 549 5230 ✉ suelos@altro.com